2 КОМПОНЕНТЫ

1. **Компонент B1/ B2:**

50 гр. компонента B**1** смешать с **900** гр. деионизированной или дистиллированной воды. Добавить **50** гр. компонента B**2**. Вылить в первый бак.

Смесь готова к работе сразу после приготовления.

2. **Восстановитель VG:**

50 гр. восстановителя **VG** смещать с **950** гр. деионизированной или дистиллированной воды. Вылить во второй бак.

Смесь готова к работе сразу после приготовления.

3. **Активатор:**

Растворить **5** гр. соли в **6** гр. усилителя активатора до прозрачного состояния. Добавить **1000** гр. деионизированной или дистиллированной воды.

Дать смеси настояться 12 часов. Цвет готового продукта должен быть светло-желтый.

Срок годности 2 дня. Отметьте себе соответственно дату и время приготовления активатора, По истечении срока годности активатор не может больше использоваться и его нельзя смешивать с новым активатором **.**

Хотим обратить Ваше внимание на то, что покрытие - система окраски, которой достигнут внешний вид хрома; но она не имеет тех же качественных особенностей подобно гальваническому хромированию.

Вы сами должны определить, что покрытие подходит для применения и целей, сделать необходимый тест и убедится в полученном результате который Вам необходим.